



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DD N.º 0018



Código de identificação do produto-tipo: 41000005 – AC 14 Reg 35/50 (BB)

Utilizações previstas: Estradas e outras áreas de circulação.

Fabricante: DACOP, Construções e Obras Públicas, S.A, Praceta da Bela Vista 217, 4770-611 Vale S. Martinho – Vila Nova de Famalicão.

Sistema de avaliação e Verificação da Regularidade de Desempenho: Sistema 2+.

Norma Harmonizada: EN 13108+AC:2008 (Misturas betuminosas – Especificações dos Materiais – Parte 1: Betão Betuminoso).

Organismos Notificados: SGS – ICS: Serviços Internacionais de Certificação.

Desempenho Declarado:

Características Essenciais	Categoria
Porosidade (de acordo com o definido no anexo C, ponto C.5, referência 3 do quadro B.1 do Anexo B da norma NP EN 13108-20). Máxima Mínima	$V_{\text{máx. } 3,0}$ (3,0%) $V_{\text{mín. } 2,0}$ (2,0%)
Sensibilidade à água (a 15°C, conforme o definido no Anexo D, ponto D.3 da norma NP EN 13108-20)	ITSR ₉₀ (90.2%)
Resistência à deformação permanente (de acordo com o definido no Anexo D, ponto D.6, referência D.1.6 do quadro D.1 da norma NP EN 13108-20) - Equipamento pequeno: Taxa de deformação em ensaio de pista Porcentagem de profundidade de rodeira máxima	WTS _{AIR 0,10} (0.08mm) PRD _{AIR7,0} (5.7%)
Resistência à abrasão provocada por pneus pitonados	ABT _{ANR}
Porcentagem de ligante	B _{mín. 5,1} (5,1%)

Granulometria

 (% de material passado em massa – composição da produção)

Peneiro 20mm	100%
Peneiro 14mm	98%
Peneiro 10mm	74%
Peneiro 4mm	50%
Peneiro 2mm	37%
Peneiro 0,5mm	18%
Peneiro 0,125mm	8%
Peneiro 0,063mm	5,3%

Temperatura da mistura: de 150°C a 190°C

O desempenho do produto acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima.

Assinado Por e em nome do fabricante por:

Eng.º Manuel Ferreira Alves

Em Vila nova de Famalicão em: 14/02/2018

Assinatura: